DROSHNER.SHOP · ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Օրենքին համապատասխանող դրոշ

Թարմացված է՝ 02.10.2026 · Հիմք՝ «ՀՀ դրոշի մասին» օրենք և ՀՀ կառավարության N 888-Ն որոշում

Դրոշը, որը երկու ամսում գունաթափվել է կամ եզրերից քանդվել, ոչ միայն վատ տեսք ունի. այն խախտում է օրենքը։ ՀՀ դրոշի մասին օրենքը պահանջում է, որ դրոշը լինի ամբողջական, մաքուր և չգունաթափված, իսկ 2023-ից դրա հսկողությունն իրականացնում է ոստիկանությունը։

> **Կարճ պատասխան.** դրսում բարձրացվող դրոշը պետք է կարված կամ տպված լինի **100% պոլիէսթերից՝ առնվազն 90 գ/մ² խտությամբ**, ունենա փակ կարով մշակված եզրեր, 5 սմ-ում 15–20 կար, իսկ գրպանը չլինի դրոշի երկարության 5%-ից և 10 սմ-ից լայն։

Ո՞ր փաստաթղթերն են սահմանում պահանջները

Կտորի, կարերի և գրպանի թվերը օրենքում չեն, այլ կառավարության որոշման մեջ։ Աշխատում են երկու փաստաթուղթ միասին.

Փաստաթուղթ	Ինչ է սահմանում
«ՀՀ դրոշի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-149-Ն)	Գույներ, 1։2 համամասնություն, ով պետք է բարձրացնի դրոշը, դրոշի վիճակը (ամբողջական, մաքուր, չգունաթափված), ոստիկանության հսկողություն
ՀՀ կառավարության 02.09.2016 N 888-Ն որոշում	Դրոշի ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ՝ կտոր, խտություն, կարեր, գրպան, գույների կոդեր, գունակայունություն

Ում է սա վերաբերում առաջին հերթին: Դրոշը մշտապես բարձրացվում է պետական մարմինների, համայնքապետարանների, դպրոցների, բուհերի, պետական գիտական, մարզական և մշակութային կազմակերպությունների, պետության և համայնքի հիմնադրած այլ իրավաբանական անձանց շենքերի վրա։ 2026-ի փոփոխություններից հետո դրոշ է բարձրացվում նաև բնակավայրերի մուտքերի մոտ՝ ավտոճանապարհների վրա։ Այս կազմակերպություններում պահանջների պահպանումը ներառվում է ներքին կարգապահական կանոններում։

Մասնավոր անձը կամ բիզնեսը նույնպես կարող է բարձրացնել դրոշ, և պահանջը՝ ամբողջական, մաքուր, չգունաթափված, վերաբերում է բոլորին։

Կտոր. 100% պոլիէսթեր և առնվազն 90 գ/մ²

Դրսի դրոշի համար թույլատրված է միայն 100% պոլիէսթերային գործվածք՝ առնվազն 90 գ/մ² խտությամբ (N 888-Ն, կետ 5)։ Շենքի ներսում տեղադրվող դրոշի համար թույլատրվում են նաև բամբակ, վուշի խառնուրդ, մետաքս և բուրդ։

Որտեղ է դրոշը	Թույլատրված կտոր	Խտություն
Դրսում (շենքի վրա, դրոշաձողին, ճանապարհի մոտ)	Միայն 100% պոլիէսթեր	≥ 90 գ/մ²
Ներսում (աշխատասենյակ, դահլիճ, դասարան)	Պոլիէսթեր, բամբակ, վուշի խառնուրդ, մետաքս, բուրդ	Չի սահմանված

Դրոշը կարող է լինել տպված կամ երեք շերտից կարված։ Երկուսն էլ օրինական են։

Ինչպես ստուգել խտությունը առանց լաբորատորիայի: Կշռեք դրոշը: 90×180 սմ դրոշի մակերեսը 1,62 մ² է, ուրեմն միայն կտորը պետք է կշռի առնվազն 146 գ: Եթե ամբողջ դրոշը՝ գրպանով և կարերով, ավելի թեթև է, կտորը բարակ է: Վաճառողից պահանջեք կտորի խտությունը գրավոր՝ հաշիվ-ապրանքագրում կամ սպեցիֆիկացիայում:

Պատրաստի դրոշում չպետք է լինեն 0,3 սմ-ից մեծ բծեր, դուրս ցցված թելեր, 10 սմ-ից երկար շեղաթելեր և 0,3 սմ-ից մեծ խտացումներ (կետ 15):

Գույներ և գունակայունություն

«Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն»-ը բավարար չէ. որոշումը տալիս է ճշգրիտ կոդերը (կետ 13): Տպագրության համար կիրառվում են Pantone և CMYK, կայքերի համար՝ RGB և HEX:

Գույն	Pantone	CMYK	RGB	HEX
Կարմիր	485	0 / 100 / 100 / 0	217, 0, 18	#D90012
Կապույտ	286	100 / 80 / 0 / 0	0, 51, 160	#0033A0
Նարնջագույն	1235	0 / 35 / 100 / 0	242, 168, 0	#F2A800

Գունակայունություն (ԳՕՍՏ 9733.0, կետ 6). լույսի և եղանակի նկատմամբ՝ առնվազն 5 բալ, ջրի կաթիլների նկատմամբ՝ առնվազն 4 բալ, չոր և թաց շփման նկատմամբ՝ առնվազն 3 բալ: Հենց սա է որոշում, թե դրոշը քանի ամսում կգունաթափվի արևի տակ:

Երկու կողմերը. դիմային և հակառակ կողմերի գույնի ինտենսիվության տարբերությունը չպետք է գերազանցի 15%-ը (կետ 7): Եթե հետևի կողմը գունատ է, դա թերի ներծծված տպագրության նշան է:

Ստուգեք հատկապես նարնջագույնը. դեղնավուն կամ գազարագույն երանգը չի համապատասխանում Pantone 1235-ին:

Կարեր և եզրեր

Քամին դրոշը քանդում է եզրերից, ուստի որոշումը կարերի համար տալիս է թվեր (կետեր 8–11):

- **Եզրերը** մշակվում են դիմային կողմից չերևացող կարով, հետո՝ 0,3–1,0 սմ լայնությամբ փակ կարով (ԳՕՍՏ 12807): Կտրված, չմշակված եզր չի թույլատրվում:
- **Կարի խտությունը**՝ 15–20 կար յուրաքանչյուր 5 սմ-ում: Ավելի նոսր կարը քամու տակ արագ թուլանում է:
- **Կարի ծայրերը** ամրացվում են հետադարձ կարով՝ առնվազն 0,7 սմ:
- **Կարը** պետք է լինի ամուր և ուղիղ:
- **Թելերը**՝ ըստ ԳՕՍՏ 6309, շերտի գույնի կամ թափանցիկ: Երեք շերտից կարված դրոշը կցակարվում է վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան տարբեր թելերով:
- **Շերտերը** ձևվում են դրոշի երկարությամբ՝ երկայնական թելի ուղղությամբ:

Արագ ստուգում քանոնով. 5 սմ հատվածում հաշվեք կարերը: 15-ից քիչ է՝ դրոշը չի համապատասխանում:

Գրպան կամ եզրակ

Որոշումը թույլ է տալիս ամրացման երկու եղանակ (կետ 12).

1. **Գրպան դրոշաձողի համար**՝ լայնությունը դրոշի երկարության 5%-ից ոչ ավելի և ոչ ավելի, քան 10 սմ:
2. **Եզրակ** (ժապավեն՝ օղակներով կամ կապերով ամրացնելու համար)՝ 3,0–3,5 սմ լայնությամբ:

Դրոշի չափ, սմ	5% երկարությունից	Գրպանի առավելագույն լայնություն
45×90	4,5 սմ	4,5 սմ
90×180	9 սմ	9 սմ
100×200	10 սմ	10 սմ
150×300	15 սմ	10 սմ (սահմանափակում)

Սովորական սխալը «պահուստով» լայն գրպանն է հաստ ձողի համար։ Այն ուտում է դրոշի տեսանելի մասը և խախտում 1:2 համամասնությունը։ Եթե ձողը հաստ է, ընտրեք եզրակ և օղակներ։

Չափ, համամասնություն և տեղադրում

Լայնություն և երկարություն՝ միշտ 1:2, ցանկացած չափի դեպքում, իսկ շեղումը չպետք է գերազանցի ±2%-ը (N 888-Ն, կետեր 3–4)։ Երեք շերտերը հավասար են։ Օրենքը նաև սահմանում է դրոշաձողի նվազագույն երկարությունը՝ 1:1,7 հարաբերությամբ (հոդված 7)։

Դրոշի չափ, սմ	Երկարություն (±2%)	Լայնություն (±2%)	Դրոշաձող՝ առնվազն
90×180	176,4–183,6 սմ	88,2–91,8 սմ	3,06 մ
100×200	196–204 սմ	98–102 սմ	3,40 մ
150×300	294–306 սմ	147–153 սմ	5,10 մ

Տեղադրման երեք կանոն (օրենք, հոդված 7).

- Բարձրացված դրոշի ներքևի եզրը՝ գետնից առնվազն 2,5 մ։
- Ուղղահայաց կախելիս դրոշը պտտվում է ժամացույցի սլաքին հակառակ 90°-ով, որպեսզի դեմքով կանգնած մարդը տեսնի կարմիր, կապույտ, նարնջագույն՝ ձախից աջ։
- Մշտապես բարձրացված դրոշը գիշերը պետք է լուսավորված լինի։

Ճիշտ և սխալ. լուսանկարներով

Յուրաքանչյուր տողում **«Ճիշտ»** լուսանկարը համապատասխանում է պահանջներին, **«Սխալ»**-ը՝ ոչ։

Ինչ ենք ստուգում	✓ Ճիշտ	✗ Սխալ
Կտորի խտություն	 Լույսի դիմաց կտորը խիտ է, գույնը՝ հագեցած	 Կտորը թափանցիկ է, լույսի տակ երևում է ձեռքը
Եզր	 Ծալված, փակ կար՝ 0,5–1 սմ	 Կտրված եզր, թելերը դուրս են ցցված
Կարի խտություն	 Քանոն. 5 սմ-ում 15–20 կար	 Քանոն. 5 սմ-ում 8–10 կար
Կարի ծայր	 Հետադարձ կարով ամրացված ծայր	 Կախված, չամրացված թել
Գրպան	 90×180 դրոշ, գրպան՝ 9 սմ	 Նույն դրոշը, գրպան՝ 15 սմ

Ինչ ենք ստուգում	✓ Ճիշտ	✗ Սխալ
Նարնջագույն	 Շերտը Pantone 1235 նմուշի կողքին	 Դեղնավուն շերտ նույն նմուշի կողքին
Հակառակ կողմ	 Հետևի կողմը գրեթե նույնքան վառ է	 Հետևի կողմը գունատ է
Սեզոնից հետո	 Պոլիէսթեր 90+ գ/մ² մեկ սեզոն դրսում	 Բարակ կտոր՝ նույն ժամկետից հետո, գունաթափված և քանդված
Ուղղահայաց կախում	 Ձախից աջ՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն	 Գույների հերթականությունը շրջված է

Ստուգաթերթ գնելուց առաջ

Պատճենեք և ուղարկեք մատակարարին կամ օգտագործեք դրոշն ընդունելիս։

- ☐ Կտորը 100% պոլիէսթեր է (դրսի դրոշի համար)
- ☐ Խտությունը առնվազն 90 գ/մ², նշված է փաստաթղթում
- ☐ Համամասնությունը 1:2, շեղումը ±2%-ի սահմաններում
- ☐ Գույները՝ Pantone 485, 286, 1235
- ☐ Գունակայունությունը լույսի նկատմամբ՝ առնվազն 5 բալ (ԳՕՍՏ 9733.0)
- ☐ Հետևի կողմի գույնը 15%-ից ավելի գունատ չէ
- ☐ Եզրերը մշակված են փակ կարով, 0,3–1,0 սմ
- ☐ 5 սմ-ում 15–20 կար, ծայրերը ամրացված
- ☐ Թելերը շերտի գույնի կամ թափանցիկ
- ☐ Գրպանը ≤ 5% երկարությունից և ≤ 10 սմ, կամ եզրակ՝ 3,0–3,5 սմ
- ☐ Չկան 0,3 սմ-ից մեծ բծեր և կտորի թերություններ
- ☐ Դրոշաձողը առնվազն 1,7 անգամ երկար է դրոշից

Հաճախ տրվող հարցեր

Ո՞վ է ստուգում դրոշի վիճակը: Եթե դրոշը շենքի վրա է կամ դրսում, հսկողությունն իրականացնում և պատասխանատվություն է կիրառում ոստիկանությունը (օրենք, հոդված 10)։

Ո՞րն է ավելի ճիշտ՝ տպված, թե կարված դրոշ: Երկուսն էլ օրինական են։ Կարևորը կտորն է, խտությունը, գունակայունությունը և կարերը։

Կարո՞ղ է գրասենյակի դրոշը լինել մետաքսից կամ բամբակից: Այո, ներսում տեղադրվող դրոշի համար դա թույլատրված է։ Դրսում՝ միայն 100% պոլիէսթեր։

Ե՞րբ փոխել դրոշը: Օրենքը ժամկետ չի սահմանում։ Դրոշը փոխվում է, երբ այլևս ամբողջական, մաքուր կամ չգունաթափված չէ։

Կարո՞ղ եմ դրոշ բարձրացնել տանս պատշգամբում: Այո, օրենքը թույլ է տալիս դրոշ տեղադրել նաև բնակելի շենքերի վրա։

Աղբյուրներ

- «ՀՀ դրոշի մասին» ՀՀ օրենք, գործող խմբագրություն (01.09.2026-ից)
- ՀՀ կառավարության 02.09.2016 N 888-Ն որոշում, հավելված N 1